

# TITANIO R-KB-6

Biossido di titanio, rutilo, micronizzato

Pigment white 6, C.I. 77891

TiO<sub>2</sub> rutilo micronizzato trattato con composti di Al e Zr (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ZrO<sub>2</sub>).

Caratteristiche	Limiti capitolato	Unità di misura	Metodi d'analisi
Aspetto	Polvere bianca	-	VISIVO
Brightness CIE L*	97,3 ÷ 98,1	-	del fornitore
Color CIE b*	1,5 ÷ 2,1	-	del fornitore
W/B T.S. (Reduc. Pwr.)	99 ÷ 107	%	del fornitore
W/B Tint Tone	-5,3 ÷ -4,5	-	del fornitore
Titolo in TiO <sub>2</sub>	ca. 94	% peso	Valore tipico
Densità apparente	ca. 0,5	Kg / L	Valore tipico
Assorbim. d'olio	ca. 23	g/100g pigm.	Valore tipico
Imballi Sacchi in carta da 25 Kg			
Codice 07081	Revisione 26/03/12	Pagina 1/ 1	